

Gold Star

B290 Seidenmatt - B292 Matt



EIGENSCHAFTEN

Geruchsarm



Schnelltrocknend,
überlackierbar nach
2 Stunden



Sehr hohe
Füllkraft und
Abriebfestigkeit

ZWECKBESTIMMUNG

Für alle Parkettarten
(europäisch und
exotisch)



Anwendbar auf
Grundierung:
PRIM'SEALER
PRIM'GOLD®

VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- GOLD STAR ist ein einkomponentiger, reiner Polyurethan Wasserlack.
- GOLD STAR ist auf Grundlage von hochwertigen Harzen hergestellt.
- GOLD STAR ist geruchsarm und kann auch bei Überempfindlichkeit bedenkenlos angewendet werden. Angrenzende Räume können während der Versiegelung weiterhin genutzt werden.
- GOLD STAR eignet sich für die Versiegelung von Parkettböden aller Art (europäische und exotische Hölzer). Bei seltenen Hölzern Rücksprache mit dem Vertrieb notwendig.
- GOLD STAR darf nicht direkt auf einen alten Lack oder auf Fertigparkett aufgetragen werden.
- In Ausführung seidenmatt und matt erhältlich.
- Verkaufseinheit: 6 x 1L.
2 x 5L.

VORBEREITUNG DES PARKETTBODENS

- Auf dem neuen oder alten Parkettboden muss zuerst ein Grundschliff vorgenommen werden (Körnung 24-36). Danach erfolgt ein zusätzlicher Schliff (Körnung 50-60). Anschliessend wird der Parkettboden mit HOLZKITTLÖSUNG oder PRO FILLER ausgekittet, als letztes erfolgt ein Feinschliff (Körnung 100-120).
- Der Parkettboden muss völlig sauber, trocken (die Feuchtigkeit darf max. 10% betragen) und frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein.
- **WICHTIG:** Bei Fussbodenheizung und Renovation, ist eine Grundierung sehr zu empfehlen.

Schädlingsbekämpfungsmittel

- Es sind nur Produkte, die von BLANCHON geprüft sind, anzuwenden.

Holzbeize

- Das Parkett kann mit HOLZBEIZE BLANCHON, AQUATEINTE® 2K oder ANTIK-VEREDELER gebeizt werden. Bei Anwendung von HOLZBEIZE BLANCHON oder ANTIK-VEREDELER müssen diese vor der Versiegelung mit GOLD STAR mit einer Schicht lösemittelhaltiger Grundierung fixiert werden. Bei Anwendung von hellen Beiztönen, ist auf das "Anfeuern" des Holzes durch die Grundierung zu achten (gleichzeitig Veränderung des Beiz-Tons!). Nur mit einer Rolle auftragen. Danach erfolgt eine Versiegelung in 2 Schichten mit einem Zwischenschliff vor der letzten Lackschicht.

Grundierung

- Es besteht die Möglichkeit, die Grundierung PRIM'SEALER oder PRIM'GOLD® vor der Versiegelung aufzutragen.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- Vor Gebrauch den Kanister gut schütteln.
- GOLD STAR ist gebrauchsfertig, es ist keine Verdünnung notwendig.

Anwendung

- Die Raumtemperatur im Bodenbereich darf beim Auftragen nicht unter 12°C liegen, und die relative Luftfeuchtigkeit darf 85% nicht übersteigen. Nicht auf Hölzer auftragen, deren Feuchtigkeit über 10% beträgt. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- GOLD STAR wird in 2 oder 3 Schichten mit einer langhaarigen Rolle (M12) satt aufgetragen.
- Wenn ohne Grundierung gearbeitet wird, ist es möglich, den Lack mit einem rostfreien Spachtel aufzutragen (2 x Kreuzgang).
- Auf Buche oder Ahorn das Spachteln jedoch vermeiden (Spachtelschläge durch Gerbstoffe des Holzes).
- Ein Zwischenschliff, ist vor der Endversiegelung zu empfehlen.
- Die Trocknung zwischen zwei Schichten sollte nie länger als 12 Stunden betragen, sonst ist ein Zwischenschliff vor der weiteren Bearbeitung erforderlich.
- Bei Wärme muss auf das schnelle Austrocknen geachtet werden, da bei hohen Lufttemperaturen die Aushärtungszeit günstig beeinflusst werden kann.

Blanchon

Gold Star

B290 Seidenmatt - B292 Matt

Reinigung der Arbeitsgeräte

- So schützen wir die Umwelt:
 - Nach dem Auftragen, alle Arbeitsgeräte mit sehr wenig Wasser in einem Behälter auswaschen und gut trocknen lassen.
 - Das Wasser verdunsten lassen.
 - Den trockenen Bodensatz mit dem Hausmüll entsorgen.
 - Das Produkt nach Gebrauch gut verschließen.
 - Den leeren Kanister entsprechend entsorgen.
 - Produktreste dürfen nicht in den Abfluß entsorgt werden.

TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Staubfrei: Ca. 20 Minuten.
- Weiterverarbeitung (Anschleifen oder zusätzliche Schicht): 2 Stunden unter normalen Bedingungen.
- Zwischen zwei Schichten darf die Trocknung 12 Stunden nicht überschreiten.
- Vorsichtig begehbar nach ca. 24 Stunden.
- Zur optimalen Trocknung für ausreichend Sauerstoffzufuhr sorgen (Fenster weit öffnen).
- Endgültige Aushärtung: 8 bis 10 Tage.
- Es ist darauf zu achten, dass in den ersten Tagen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden (z.B. das Parkett nicht mit Folie abdecken und Teppich nicht vor Ablauf von 10 Tagen auslegen).

VERBRAUCH

- Ca. 9 -11 qm pro Liter und Schicht.

LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschließen.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen, bei mindestens 5°C Raumtemperatur.
- GOLD STAR ist nicht brennbar.
- Vor Frost und Hitze schützen (auch auf dem Transport!).

PFLEGE

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unserer separaten "Pflegeanweisung für versiegelte Böden" (Download unter www.blumor.de).

RENOVIERUNG

- Vor jeder Renovierung einer alten Versiegelung mit GOLD STAR, muss das Holz vollständig abgeschliffen werden (s. Abschnitt VORBEREITUNG DES PARKETTBOSENS).
- Vor Renovierung von Fertigparkett unbedingt Rücksprache mit dem Vertrieb notwendig.

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	Versiegelung für Parkett und Holzböden
HARZTYP	Polurethan auf Wasserbasis
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 7b2
DICHTE	1.03 [bei 20°C, nach NFT 30020]
VISKOSITÄT	140 Zentipoise (BROOKFIELD T3)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite www.blumor.de , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
FLUIDITÄT	35 Sekunden. (nach NFT 30014 CA Nr. 4 bei 20°C)
SCHLEIF- UND ÜBERSTREICHBARKEIT	Nach 2 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
ABRIEBFESTIGKEIT (Taber)	Gewichtsverlust 25 mg, Schleifstein CS 10, 1000 Umdrehungen, 1 kg
STOSSFESTIGKEIT	50 cm [Dorn 400 gr. nach NFT 30039]
KRAZTFESTIGKEIT	Stift 7H
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	Pflanzliches Öl, Alkohol 40°, Wasser, Kaffee, Tee, Tinte: Keine Beeinträchtigung [Test nach 20 Tagen Trocknung, nach NFT 30053]. Salmiakhaltige Produkte vermeiden!

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.

BLUMOR LACKE GmbH
Kossmannstraße 19, D-66119 Saarbrücken
Tel.: 0681/ 8579 404, Fax: 0681/ 8579 405
www.blumor.de



Für Handwerker, die Wert auf Qualität legen