

Initial®

B240 seidenmatt - B241 matt



EIGENSCHAFTEN

EG- UMWELTZEICHEN FR/7/11

■
Hervorragende
Füllkraft

■
Sehr hohe
Abriebfestigkeit

■
Erhält den natür-
lichen Holzfarbton

■
Geruchsarm

■
Überlackierbar in
3 Stunden

ZWECKBESTIMMUNG

■
Versiegelung für alle
Parkett- und
Holzböden - auch für
exotische Hölzer

■
Anwendbar auf
Grundierung:
PRIM'SEALER,
PRIM'GOLD®

VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- INITIAL® ist eine Aqua-Polyurethan-Versiegelung auf Wasserbasis, deren technische Leistungen und Zusammensetzung den strengsten ökologischen Kriterien entsprechen. Das Produkt enthält weniger als 2% V.O.C. nach der Richtlinie 2004/42/EG, entsprechend den Umweltforderungen des europäischen Öko-Warenkennzeichens und erfüllt die europäische Norm EN 71.3, die auf Mensch und Umwelt achtet.
- INITIAL® hebt helle Hölzer ideal hervor, indem es den ursprünglichen Farbton bewahrt.
- Zur Herstellung von INITIAL® wird eine neuartige Technologie genutzt. Daraus resultiert eine außergewöhnlich hohe Füllkraft, durch die das Produkt besonders gut zur Verwendung in drei Schichten geeignet ist (oder in 2 Schichten auf der Grundierung PRIM'SEALER oder PRIM'GOLD®).
- INITIAL® eignet sich für die Versiegelung aller ordentlich vorbereiteten Parkettböden (siehe Abschnitt VORBEREITUNG DES PARKETTBOSENS) in Wohn- und Esszimmern, Schlafzimmern, Treppen usw. und kann auf alle Holzarten aufgetragen werden, die üblicherweise für Parkettböden verwendet werden (nicht für Nussbaumholz geeignet, auch nicht nach dem Auftragen einer Grundierung). Bei seltenen exotischen Hölzern, Rücksprache mit dem Vertrieb notwendig.
- INITIAL® ist in den Ausführungen seidenmatt und matt erhältlich.
- Verkaufseinheit: 2 x 5L.

VORBEREITUNG DES PARKETTBOSENS

- Auf dem neuen oder alten Parkettboden muss zuerst ein Grundschliff vorgenommen werden (Körnung 24-36). Danach erfolgt ein zusätzlicher Schliff (Körnung 50-60). Anschliessend wird der Parkettboden mit HOLZKITTLÖSUNG oder PRO FILLER ausgekittet, als letztes erfolgt ein Feinschliff (Körnung 100-120).
- Der Parkettboden muss völlig sauber, trocken (die Feuchtigkeit darf max. 10% betragen) und ebenso frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein.
- **WICHTIG:** Bei Fussbodenheizung und Renovation, ist eine Grundierung sehr zu empfehlen.

Schädlingsbekämpfungsmittel

- Es sind nur Produkte, die von BLANCHON geprüft sind, anzuwenden.

Holzbeize

- Das Parkett kann mit HOLZBEIZE BLANCHON, AQUATEINTE® 2K oder ANTIK-VEREDELER gebeizt werden. Bei Anwendung von HOLZBEIZE BLANCHON oder ANTIK-VEREDELER müssen diese vor der Versiegelung mit INITIAL® mit einer Schicht lösemittelhaltiger Grundierung fixiert werden. Bei Anwendung von hellen Beiztönen, ist auf das "Anfeuern" des Holzes durch die Grundierung zu achten (gleichzeitig Veränderung des Beiz-Tons!). Nur mit einer Rolle auftragen. Danach erfolgt eine Versiegelung in 2 Schichten mit einem Zwischenschliff vor der letzten Lackschicht.

Grundierung

- Es besteht die Möglichkeit, PRIM'SEALER oder PRIM'GOLD® vor der Versiegelung aufzutragen.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- Vor Gebrauch den Kanister gut schütteln.
- INITIAL® ist gebrauchsfertig. Es ist keine Verdünnung notwendig.
- Die Raumtemperatur im Bodenbereich darf beim Auftragen nicht unter 12°C liegen, und die relative Luftfeuchtigkeit darf 85% nicht übersteigen.
- Nicht auf Hölzer auftragen, deren Feuchtigkeit über 10% liegt.
- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Pflanzen und Aquarien müssen aus den Bereichen, in denen das Produkt verarbeitet wird, entfernt werden.
- Unter normalen Nutzungsbedingungen bieten 2 Schichten INITIAL® auf harten Hölzern ein gutes Ergebnis, auf porösen oder stark saugenden Hölzern sind jedoch 3 Schichten notwendig. Bei einigen Buchenholz-Qualitäten werden sogar 4 Schichten empfohlen.
- INITIAL® wird mit einer Rolle (speziell für Parkett-Versiegelungen) in gleichmäßigen und sehr satten Schichten aufgetragen (auf kleinen Flächen kann auch ein rostfreier Spachtel verwendet werden). Das leicht "milchige" Aussehen des flüssigen Produkts verschwindet nach wenigen Sekunden beim Trocknen. Es ist auch eine Anwendung in 2 Schichten auf PRIM'SEALER möglich.
- Ein Zwischenschliff, ist vor der letzten Schicht zu empfehlen.
- Die Trocknung zwischen zwei Schichten sollte nie länger als 24 Stunden betragen, sonst ist ein Zwischenschliff vor der weiteren Bearbeitung erforderlich.
- Bei Wärme muss auf das schnelle Austrocknen geachtet werden, da bei hohen Lufttemperaturen die Aushärtungszeit günstig beeinflusst werden kann.

Blanchon

Reinigung der Arbeitsgeräte

- So schützen wir die Umwelt:
 - Nach dem Auftragen, alle Arbeitsgeräte mit sehr wenig Wasser in einem Behälter auswaschen und gut trocknen lassen.
 - Das Wasser verdunsten lassen.
 - Den Bodensatz mit dem Hausmüll entsorgen.
 - Das Produkt nach Gebrauch gut verschließen.
 - Den leeren Kanister entsprechend entsorgen. Produktreste nicht ins Abwasser geben.

TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Staubfrei: Ca. 45 Minuten unter normalen Bedingungen.
- Weiterverarbeitung, Anschleifen oder zusätzliche Schicht: Ca. 3 Stunden unter normalen Bedingungen.
- Zwischen zwei Schichten darf die Trocknung 24 Stunden nicht überschreiten.
- Zur optimalen Trocknung für ausreichend Sauerstoffzufuhr sorgen (Fenster öffnen).
- Vorsichtig begehbar nach ca. 24 Stunden unter normalen Bedingungen.
- Endgültige Aushärtung: 8 bis 10 Tage.
- Es ist darauf zu achten, dass in den ersten Tagen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden (z.B. das Parkett nicht mit Folie abdecken und Teppich nicht vor Ablauf von 10 Tagen auslegen).

VERBRAUCH

- Ca. 8-10 qm pro Liter und Schicht.

LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschliessen.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen, bei mindestens 5°C Raumtemperatur.
- Vor Frost und Hitze schützen (auch auf dem Transport!).

PFLEGE

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON - Pflegesystem finden Sie in unserer separaten "Pflegeanweisung für versiegelte Böden" (Download unter www.blumor.de).

RENOVIERUNG

- Vor jeder Renovierung einer alten Versiegelung mit INITIAL® muss das Holz vollständig abgeschliffen werden (s. Abschnitt VORBEREITUNG DES PARKETTBOEDENS).
- Vor Renovierung von Fertigparkett unbedingt Rücksprache mit dem Vertrieb notwendig.

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	VERSIEGELUNG FÜR PARKETT, HOLZBÖDEN UND TREPPEN
HARZTYP	Acryl-Polyurethan-Harze auf Wasserbasis
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 7b2
DICHTE KOMponente A	1,05 (bei 20°C, nach NF T 30020)
VISKOSITÄT	140 Zentipoise (BROOKFIELD)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite, www.blumor.de , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
KEIN MISCHEN	Gebrauchsfertig
SCHLEIF- UND ÜBERSTREICHBARKEIT	Ca. 3 Std. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.
ABRIEBFESTIGKEIT (TABER)	Gewichtverlust : 45 mg (Schleifstein CS 10, 1000 Umdrehungen, 1 kg)
STOSSFESTIGKEIT	> 50 cm (Dorn 400 gr. nach NF T 30039)
KRAZFESTIGKEIT	Stift 7H
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	Pflanzliches Öl, Alkohol 40°, Wasser, Kaffee, Tee, Tinte: Keine Beeinträchtigung (Test nach 20 Tagen Trocknung, nach NFT 30053). Salmiakhaltige Produkte vermeiden!

UMWELTZEICHEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Vergeben für Waren oder Dienstleistungen, die den Umweltanforderungen des Umweltzeichensystems der EU entsprechen

Registriernummer: FR/7/11



- Hohe Gebrauchstauglichkeit in Innenräumen
- Beschränkter Gehalt gefährlicher Stoffe
- Geringer Lösemittelgehalt

Für mehr Informationen über das ökologische Warenkennzeichen der Europäischen Union, gehen Sie bitte auf die Internet-Adresse <http://ec.europa.eu/ecolabel> oder bei AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex.

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.

BLUMOR LACKE GmbH
Kossmannstraße 19, D-66119 Saarbrücken
Tel.: 0681/ 8579 404, Fax: 0681/ 8579 405
www.blumor.de



Für Handwerker, die Wert auf Qualität legen